

Melamina Sulfonada

SUPERPLASTIFICANTE



PÓ SECO POR PULVERIZAÇÃO DE FLUXO LIVRE

POLICONDENSAÇÃO SULFONADA À BASE DE MELAMINA

ALTA DISPERSÃO NOS CIMENTOS

ALTA REDUÇÃO DE ÁGUA

AUMENTO DE RESISTÊNCIA

Aplicações: Concreto de alto desempenho, concreto de alta fluidez, concreto de alta duração, concreto refratário de cimento aluminado, concreto refratário de baixo cimento, concreto de cura a vapor, concreto de fluxo automático. Argamassa de alta resistência, produtos de gesso, solo auto-fluente, materiais de enchimento e materiais de rejuntamento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MELAMINA SULDONADA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	MELAMINA SULFONADA
Aparência	pó branco, fluxo livre	Valor de pH (20 °C, solução à 50%)	7-9
Conteúdo de água	(5 ± 1)%	Teor de Cl	≤ 0,5%
Teor de (SO ₄) ⁻²	(3-4)%	Segurança	Item não tóxico, não perigoso
Quantidade de mistura	(0,2-1,5)%	Sacos de 25 kg Validade de 1 (um) ano	

